

ZINK-ALU-SPRAY

Als Langzeitkorrosionsschutz für alle Metalle, die korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind wie z. B. Auspuffanlagen und Felgen. Auch zur Grundierung von Anlagen-, Maschinen- und Karosserieteilen im Bereich Automobil, Schifffahrt, Bau- und Landmaschinen sowie Industrie und Handwerk.

EIGENSCHAFTEN:

- gute Haftung auf Metallen
- Langzeitkorrosionsschutz
- elektrisch leitfähig
- lackier- und punktschweißbar
- schnelltrocknender, glatter, porenfreier Film

TECHNISCHE DATEN:

Farbe	silber (matt)
Verarbeitungstemperatur	+10°C bis +25°C
Temperaturbeständigkeit	bis +500°C
Lagerfähigkeit	36 Monate, kühl und trocken lagern

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Oberflächen von groben Rückständen befreien (z. B. Sandstrahlen) und mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 o. 82200) gründlich reinigen und entfetten. PETEC Zink-Aluspray gleichmäßig im Abstand von ca. 20 cm auf die zu beschichtende Fläche sprühen. Nach etwa 8 Minuten ist die Oberfläche staubtrocken, nach 20 – 30 Minuten griffest. Die vollständige Durchtrocknung ist nach 24 Stunden erreicht. *Sicherheitsdatenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)*

GEBINDEGRÖSSE:



Art.-Nr. 71050

500 ml Spray