

## Technisches Datenblatt

### OEL-KLEEN Universalbinder grob

Produkt:	Calciumsilikathydrat
Schuttgewicht:	396 g/l
Form:	Granulat
Farbe:	weiß
Geruch:	Neutral
pH-Wert:	9,46
Schüttdichte [kg/m <sup>3</sup> ]:	0,396
Löslichkeit in Wasser:	Unlöslich
Körnung	1 - 4 mm
Absorbtionfähigkeit, Heizöl EL	1 l Ölbinder bindet 0,35 L Öl 1 kg Ölbinder bindet 0,88 L Öl 1 kg Ölbinder bindet 0,72 kg Öl
Siebanalyse	Fraktion > 63 µm = 100 % (63 bis 200 µm = 0,1 %) Fraktion < 63 µm = 0,1 %
Korngrößenverteilung:	> 4mm 10,4 Gew.% 4 – 2mm 42,7 Gew.% 2 – 0,5mm 46,6 Gew.% 0,5 – 0,125mm 0,16 Gew.% < 0,125mm 0,09 Gew.%

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen.  
Das technische Datenblatt beschreibt Produkte in Hinsicht auf die chemische Zusammensetzung.  
Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.

Überarbeitet am: 21.03.2019

#### ► ZWEIGNIEDERLASSUNG

ESV GmbH  
Petersbergstraße 5 | 55234 Bechtolsheim  
Telefon: 06733-1688  
Fax: 06733-8176

#### ► GESCHÄFTSFÜHRER

Gunter Teichmann, Helga Teichmann,  
Nadine Orben, Nicole Lauf  
Gerichtsstand: Amtsgericht Koblenz | HRB 5999  
USt-IdNr.: DE148272387

#### ► BANKVERBINDUNG

Volksbank Alzey-Worms e.G.  
IBAN: DE09 5509 1200 0086 2320 06 | SWIFT-BIC: GENODE61AZY  
Sparkasse Donnersberg  
IBAN: DE73 5405 1990 0007 0183 02 | SWIFT-BIC: MALADE51ROK