

PETEC Verbindungstechnik GmbH

Wüstenbuch 26 · D-96132 Schlüsselfeld

Tel: +49 9555-8099 40 · www.petec.de

# PROFILINE KUNSTSTOFFBOND HIGH PERFORMANCE

Zweikomponenten-Spezial-Hochleistungsklebstoff mit sehr guter Haftung auf schwierig zu verklebenden Oberflächen.

#### EINSATZBEREICHE:

Verklebt Materialien wie z. B. Kunststoffe aus PE, PP, PU, PC, PA, EPDM, POM, ABS, PMMA, A-PET, PTFE, PVC, Plexiglas, GFK u.v.m., auch in Verbindung mit Metall, Holz, Stein und Gummi. Hervorragend geeignet für Anwendungen im Bereich Automobil, Caravan, Boot, Industrie, Handwerk, Haushalt und Hobby.

### EIGENSCHAFTEN:

- tropft nicht, ist leicht modellierbar
- hohe Zug-, Scher- und Schälfestigkeit
- witterungs-, UV- und alterungsbeständig
- einfache Anwendung
- starke Klebekraft mit sehr hoher Endfestigkeit
- schleifbar und mit vielen Lackiersystemen überlackierbar
- beständig gegen Wasser, Salzwasser, Öl, Kraftstoff und viele Chernikalien
- saubere Verklebung und hundertprozentiges Mischungsverhältnis durch Mischrohr

#### TECHNISCHE DATEN:

Basis	Methyl Methacrylat
Farbe	weiß
Topfzeit/Verarbeitungzeit	3 Minuten
Handfestigkeit (bei +22°C)	10 Minuten
Aushärtung/Endfestigkeit (bei +22°C)	10 Stunden
Zugscherfestigkeit (materialabhängig)	22 N/mm²
Temperaturbeständigkeit	−50°C bis +120°C
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +40°C
Lagerfähigkeit	6! Monate, kühl und trocken lagern

#### GEBRAUCHSANWEISUNG:

Oberfläche nach Möglichkeit anschleifen, mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) gründlich reinigen und entfetten. Doppelkartusche in PETEC Ausdrückpistole (Art.-Nr. 98502) einsetzen und Verschlusskappe abnehmen. Benötigte Klebstoffmenge ausdrücken und vermischen oder Mischrohr (Art.-Nr. 98510) aufsetzen (Pausen von mehr als zwei Minuten vermeiden, da der Klebstoff auch im Mischrohr aushärtet) und direkt auf die Klebestelle einseitig auftragen. Zu verklebende Materialien innerhalb von drei Minuten zusammenfügen. Nach Gebrauch Doppelspritze mit Verschlusskappe verschließen. Sicherheitsdatenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)



PETEC Verbindungstechnik GmbH

Wüstenbuch 26 · D-96132 Schlüsselfeld

Tel.: +49 95 55-80 99 40 · www.petec.de

## GEBINDEGRÖSSE:

