
Diffutherm B.V.
Industrieweg 2-12
5571 LJ Bergeijk
Postbus 86
5570 AB Bergeijk
Holland

☎ +31 (0) 497 552 600
☎ +31 (0) 497 574 105
✉ sales@diffutherm.nl

Produktdaten

KvK 17042614
BTW nr NL 008096739 B01

Dipro : 0003
Beschreibung : **Unterbodenschutz streichfähig**

Produktbeschreibung:

Dipro 3 ist ein thixotropes, streichfähiges Steinschlag- und Korrosionsschutzmittel mit Antidröhneffekt basiert auf Bitumen. Das Produkt gibt einen wasserbeständigen Film, der zähelastisch bleibt und höchsten atmosphärischen Einwirkung widersteht.

Anwendung:

Dipro 3 ist anwendbar als Steinschlag- und Korrosionsschutzmittel auf u.a. Chassisboden und Radkästen in Automobilen, LKW und Bussen. Auch einzusetzen als schalldämpfender Coating in u.a.:

- Automobilindustrie
- Karosseriefabrik
- Kfz-Werkstatt
- Schiffbauindustrie
- Waggonbau
- Containerbau
- Omnibusbau

Chemische Charakterisierung:

Bitumen, Lösemittel und Füllstoffen.

Spezifikationen:

Konsistenz		:	Pastös, gutes Standvermögen
Farbe	Visuell	:	Schwarz
Viskosität (20°C)	Brookfield	:	1040 - 2000 mPas (Spindel 7 / V½)
Dichte (20°C)	DIN 51757	:	1,26 - 1,30 Kg/ltr
Festkörpergehalt	DIN 53216 (3 Stunden 120°C)	:	75,6 - 77,6 %

Eigenschaften:

Hautbildung	Bei ± 20°C, 65% RV	:	90 - 120	Minuten (± 500 mu)
Durchtrocknung	Bei ± 20°C, 65% RV	:	10 - 12	Stunde (± 500 mu)
Chemische Beständigkeit		:	Wasser, Salznebel, Öl, leichte Säure und Base	
Temperaturbeständigkeit	Nach dem Abbinden	:	-25 °C bis +80 °C	
Verbrauch	Schichtdicke ± 500 mu naß	:	± 0,7 kg/m ²	± 0,5 ltr/m ²
Reinigen	Frisches Material	:	Lösemittel	
	Ausgehärtetes Material	:	Mechanisch	
Verdünnen		:	Lösemittel	
Salzsprühtest	DIN 50021	:	Bis 480 Stunde	Ri 0 bei 375 mu Trockenschicht

Neue Entwicklungen können genannte Spezifikationen ändern.

Alle Transaktionen erfolgen gemäß unserer Handelsbedingungen, die bei der Handelskammer in Eindhoven hinterlegt sind.

Diffutherm B.V.
Industrieweg 2-12
5571 LJ Bergeijk
Postbus 86
5570 AB Bergeijk
Holland

☎ +31 (0) 497 552 600
📠 +31 (0) 497 574 105
✉ sales@diffutherm.nl

Produktdaten

KvK 17042614
BTW nr NL 008096739 B01

Dipro : 0003
Beschreibung : **Unterbodenschutz streichfähig**

Biegetest	DIN 53152 (+70°C)	: Keine Rißbildung, keine Enthftung
	DIN 53152 (-30°C)	: Leichte Rißbildung, keine Enthftung
Haftet auf		: Verschiedene Metalluntergründe
Haftung	DIN 53151	: Gt 0 auf verschiedene Metalluntergründe

Verarbeitung:

Der Untergrund muß fest, sauber, trocken und fettfrei sein. Dipro 3 läßt sich auch in sehr dicken Schichten tropffrei auftragen mit Pinsel oder Spachtel. Je nach Anwendung ist dieses Produkt mit Lösemittel verdünnbar. Bei extrem dicken Schichten wird empfohlen das Produkt zwischen den verschiedenen Schichten trocknen zu lassen.

Lagerung:

Das Produkt darf nicht unter +10°C und nicht über +30°C gelagert werden. Die Gebinde sind vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärme zu schützen. Kühl und trocken gelagert sind die ungeöffneten Originalgebinde mindestens 2 Jahr lagerbar.

Verpackung:

Das Produkt wird unter Private Label produziert und kann mit eigener Marke versehen werden. Abhängig Ihrer Jahresabnahme, können wir die Verpackungen bedruckt oder mit Ihren Etiketten versehen liefern.

Lieferbar in:

12 x	1 kg Dose
6 x	2 kg Dose
4 x	5 kg Dose

Für weitere Informationen über die verschiedenen Verpackungsmöglichkeiten können Sie sich jederzeit mit unserer Verkaufsabteilung in Verbindung setzen.

Hinweis:

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.